

# Technisches Datenblatt.

Antalis GmbH, Europaallee 19, 50226 Frechen, Tel. 02234 - 20 55 - 0, info@antalis.de, www.antalis.de

## Pretex

<b>Produktbeschreibung</b>	Imprägniertes Spezialpapier - beidseitig gestrichen - weiss matt									
<b>Flächengewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	100		120		150		200		250	
<b>Dicke (µm) DIN EN ISO 534</b>	95		110		125		175		230	
<b>Rohdichte DIN EN ISO 534</b>	1,05		1,05		1,11		1,10		1,09	
<b>Volumen (cm<sup>3</sup>/g)</b>	0,95		0,92		0,83		0,88		0,92	
<b>Opazität (%) DIN 53 146</b>	89		90		92		95		97	
<b>Weissegrad (%) DIN 53 145, T.1</b>	89		88		88		88		88	
	längs	quer	längs	quer	längs	quer	längs	quer	längs	quer
<b>Bruchwiderstände (N/15mm) DIN EN ISO 1924-2</b>	85	55	115	70	140	100	200	130	260	140
<b>Bruchdehnung (%) DIN EN ISO 1924-2</b>	4,0	8,5	4,0	8,0	4,0	8,0	4,0	7,5	3,5	6,5
<b>Nassbruchwiderstand (N/15mm) DIN ISO 3781</b>	25	15	30	20	45	30	65	40	80	40
<b>Durchreisswiderstand (mN) DIN EN 21 974</b>	800	900	1000	1200	1200	1300	1500	1700	2200	2500
<b>Berstfestigkeit (kPa) DIN EN ISO 2758</b>	320		400		600		800		1000	
<b>Alterungsbeständigkeit</b>	ISO 9706									
<b>Zertifikate</b>	ISO 9001 (Qualitätsmanagement) ISO 14001 (Umweltmanagement)									